

Technische Information

Acryl Feinspachtel Rapid Blatt 2

JANSEN



Überstreichbarkeit:	sowohl mit Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit Dispersionsfarben.
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Kennzeichnung:	nach GefStoffV: entfällt nach VbF: entfällt GIS-Code: M – GP 01
Lagerung:	unbedingt trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Packungsgrößen:	400 g und 1,3 kg/netto Tuben 600 g Kartusche

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Mit jedem rostfreien Spachtelmesser
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren. <u>Rohes Holz</u> im Innenbereich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Acryl Allgrund oder Jansen Kunstharz Vorstreichfarbe grundieren. Hartfaserplatten müssen in jedem Fall grundiert werden. <u>Eisen</u> rostschützend streichen. <u>Altputzflächen</u> benötigen in jedem Fall eine geeignete Grundierung. <u>Neuer Putz</u> enthält noch viel Feuchtigkeit und sollte erst nach Trocknung mit Acryl Feinspachtel Rapid überzogen werden. <u>Intakte Altanstriche</u> gut anschleifen, schadhafte Altanstriche entfernen.
Anwendung:	Acryl Feinspachtel Rapid kann mehrmals nacheinander nass in nass aufgetragen werden.

Besonderer Hinweis	Spachtelreste gehören nicht in die Kanalisation. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der jeweils gültigen Fassung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

06.03

UST-IdNr.: DE147923895

Acryl Feinspachtel Rapid

Dispersionsspachtel, lösemittelfrei

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Dispersions-Füllspachtel
Anwendungsbereich:	Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen. (Bei großen Flächen empfehlen wir Ahrweicryl-Flächenspachtel.)
Produkteigenschaften:	Sehr schnell trocknender Reparaturspachtel, gut füllend, rost-inhibierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1000 my Nassschichtdicke. Hohe Ergiebigkeit. Acryl Feinspachtel Rapid lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar.

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylat
Pigmentbasis:	Weißpigmente und Extender
Dichte:	ca. 1,90 g/cm ³
Farbton:	weiß
Anwendungsbereich:	außen und innen. Im Außenbereich sollte Acryl Feinspachtel Rapid unverzüglich nach Trocknung überstrichen werden. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Vergleichen Sie hierzu Merkblatt Nr. 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt.
Konsistenz:	pastös
Verarbeitungstemperatur:	für Objekt und Umluft über + 5 °C
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) 1 - 2 Stunden je nach Schichtdicke. Die Werte können bei höherer Luftfeuchtigkeit bzw. niedrigen Temperaturen stark abweichen.